



TAPÓN ALCORTEC

FICHA TÉCNICA

Microgranulado por molde

Descripción del producto		Normativa
Longitud	44 mm $\pm$ 0,5 mm	
Diámetro	24 mm $\pm$ 0,3 mm	
Ovalación	< 0,3 mm	UNE 569333
Lavado	Oxinet	
Granulado	0,5/2 mm	

Características Físicas y Mecánicas		Normativa
Humedad	4% - 7%	
Densidad	240 - 340 Kg/m ³	UNE 56933
Fuerza de Extracción	15 daN - 40 daN	
Capilaridad	< 0,2 mm	UNE 56933
Comportamiento al agua hirviendo	No presenta síntomas de desaglomeración	UNE 56933

Características Químicas, Microbiológicas y Sensoriales		Normativa
Residuos de polvo	< 0,002 g / tapón	UNE 56933
Residuos oxidantes (o ²)	< 0,1 mg / tapón	UNE 56929
Análisis sensorial	Sin desviaciones sensoriales	UNE 56928
Hongos y levadura	< 10 U.F.C / tapón	
Bacterias aerobias mesófilas	< 30 U.F.C / tapón	UNE 56933



Fran Ribeiro de Almeida

