



TAPÓN NATURAL

FICHA TÉCNICA

Descripción del producto		Normativa
Longitud	45 mm $\pm$ 0,5 mm / 49 mm $\pm$ 0,5 mm	
Diámetro	24,20 mm $\pm$ 0,3 mm	
Ovalación	< 0,5 mm	UNE 56924
Lavado	Oxinet	
Tratamiento de superficie	Elastómero de silicona	

Características Físicas y Mecánicas		Normativa
Humedad	5% - 7%	
Densidad	130 - 240 Kg/m ³	UNE 56924
Fuerza de Extracción	20 daN - 40 daN	
Capilaridad	< 2,5 mm	UNE 56924
Estanqueidad	100% ausencia de fugas > 1,5 bar en tubos de 19 mm	UNE 56934

Características Químicas, Microbiológicas y Sensoriales		Normativa
Residuos de polvo	< 0,002 g / tapón	UNE 56933
Residuos oxidantes (o ²)	< 0,2 mg / tapón	UNE 56929
Análisis sensorial	Sin desviaciones sensoriales	UNE 56928
Hongos y levadura	< 10 U.F.C / tapón	UNE 56924
Bacterias aerobias mesófilas	< 30 U.F.C / tapón	UNE 56924



Fran Ribeiro de Almeida

